

# PROF**ibulk** 1.1

produced by Sappi

<b>Grammatur / Basis Weight</b> ISO 536 g/m <sup>2</sup>	80	90	100	115	135	150	170	200	250	300
Dicke / Thickness ISO 534 µm	86	97	108	124	146	162	184	216	263	315
Spez. Volumen / Spec. Volume ISO 534 cm <sup>3</sup> /g	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,05	1,05
CIE Weiße / Whiteness (D65/10°) ISO 11475 %	124	124	125	126	126	126	126	126	124	124
Helligkeit / Brightness (Illuminant D65/10°) ISO 2470-2 %	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99
Rauigkeit PPS / Roughness PPS ISO 8791-4 %	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,5	2,5
Glanz / Gloss (Tappi 75°) ISO 8254-1 %	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20
Opazität / Opacity ISO 2471 %	92,0	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0	98,0	98,5	99,0	99,0
Relat. Feuchte / Relat. Humidity (23°C)Tappi 502 %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Ziel-Produktionswerte Stand September 2016  
Target production values updated September 2016

Herstellerangaben  
Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.  
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Zertifikate und Labels  
Certificates and Labels

EMAS, ECF, PEFC\*, FSC® zertifiziert / FSC® certified, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001  
Lebensmittelkontakt / Food contact, Spielzeugsicherheit / Toy safety,

Hinweis

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich,  
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung

Advice

Regional variations in specifications may apply;  
please contact your local Igepa Sales office for more information

\* auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit  
on request but subject to availability