

PAPELERA DEL PRINCIPADO, S.A.

Enlace Autovia L-200 Mollerussa-Borges Blanques 25230 -Mollerussa (Lleida)

Tno: 34-973-600050

Fax: 34-973-603431

CARACTERISTICAS STANDARD CARTONCILLO ESTUCADO REVERSO GRIS/MADERA

Gramaje Gr/m2 +/-5 %	Calibre		Rigidez Taber		Volumen cm3/gr +/-5 %	Humedad %
	Microns +/-5 %	S.L.	(mNw/m.) +/-15 %	S.T.		
200	230	3,1		1,4	1,15	6,0/7,3
210	245	3,4		1,7	1,17	6,0/7,3
220	260	3,9		2,0	1,18	6,0/7,3
250	320	7,5		3,3	1,28	6,5/7,8
275	360	10,0		4,4	1,31	6,5/7,8
300	400	13,2		6,0	1,33	6,5/8,0
325	435	15,6		7,1	1,34	6,6/8,1
350	475	19,5		8,7	1,36	6,7/8,2
375	510	23,4		10,2	1,36	6,8/8,3
400	545	27,0		12,3	1,36	7,0/8,5
425	575	31,4		14,8	1,35	7,0/8,5
450	610	36,8		17,3	1,36	7,2/8,7
475	645	42,1		19,6	1,36	7,3/8,8
500	680	47,0		22,1	1,36	7,5/9,0

-Max-Min anchura -Hojas: 3.000 mm. -350 mm. -Bobinas: 4.750 mm. -300 mm.	-Max-Min longitud: -Hojas: 1.600 mm. -450 mm.
-Max-Min diameter: -Bobinas: 1.600 mm. -750 mm.	-Max-Min mandril: -Bobinas: 300 mm. - 70 mm.
-Estucado: 20/22 Gr/m2	-Ceras Dennison: > 6
-Union entre capas: - Blanco/gris: -Gris/gris: 220 Gr/m2: > 50 Gr/cm Resto: > 55 Gr/cm 220 Gr/m2:> 50 Gr/cm Resto : > 55 Gr/cm	-Lisura Bendtsen: < 50 ml/min -Blancura cara estucada: 78/81 DIN 5033

PAPELERA DEL PRINCIPADO, S.A. - CIF. A08520629 - ENLACE AUTOVIA L-200
(Mollerussa-Borges Blanques) S/N - 25230 MOLLERUSSA - (Lleida) ESPAÑA - Tel. 973600050 -
Fax. +34 973 603431 - javierfarre@paprintsa.com

Protección de datos