

PROFIGloss

produced by Sappi

Grammatur / Basis Weight ISO 536 g/m ²	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	400
Dicke / Thickness ISO 534 µm	64	72	83	95	107	124	148	185	228	273	320
Spez. Volumen / Spec. Volume ISO 534 cm ³ /g	0,71	0,72	0,72	0,70	0,71	0,73	0,74	0,74	0,76	0,78	0,80
CIE Weiße / Whiteness (D65/10°) ISO 11475 %	124	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Helligkeit / Brightness (Illuminant D65/10°) ISO 2470-2 %	96	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Glanz / Gloss (Tappi 75°) ISO 8254-1 %	66	66	66	66	66	66	66	68	68	68	68
Rauigkeit PPS / Roughness PPS ISO 8791-4 %	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8
Opazität / Opacity ISO 2471 %	90,0	92,0	93,5	95,0	96,0	97,0	98,0	98,5	99,0	99,5	99,5
Relat. Feuchte / Relat. Humidity (23°C)Tappi 502 %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
pH Wert / PH Value ISO 6588	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7

Ziel-Produktionswerte Stand Mai 2016
Target production values updated May 2016

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Hinweis

Advice

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

EMAS, ECF, PEFC, FSC® zertifiziert / FSC® certified, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
Lebensmittelkontakt / Food contact, Spielzeugsicherheit / Toy safety,
für Trockentonerverfahren geeignet / suitable for dry toner applications 115 - 300 g/m²

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich,
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung
Regional variations in specifications may apply;
please contact your local Igepa Sales office for more information