

Adestor Almazán *Descripción:* Papel estucado arte. Excelente nivel de brillo y de brillo de tintas. Calidad de impresión remarcable.

Aplicaciones: Ideal para etiquetas de alta calidad que requieran un buen nivel de impresión.

Color: Blanco

<i>Características</i>	<i>Propiedades</i>	<i>Norma</i>	<i>Standard</i>	<i>Tolerancia</i>	<i>Unidad</i>
	<i>Gramaje</i>	ISO 536	80	79-92	g/m ²
	<i>Espesor</i>	ISO 534	66	60-72	micras
	<i>Lisura Bekk</i>	ISO 5627		≥1000	s
	<i>Blancura</i>	ISO 2470	96	94-98	%

<i>Características</i>	<i>Propiedades</i>	<i>Norma</i>	<i>Standard</i>	<i>Tolerancia</i>	<i>Unidad</i>
	<i>Gramaje</i>	ISO 536	225	216-234	g/m ²
	<i>Espesor</i>	ISO 534	168	158-178	micras
	<i>Lisura Bekk</i>	ISO 5627		≥500	s
	<i>Blancura</i>	ISO 2470	95	93-97	%



Adestor Almazán *Description:* Coated art paper. Outstanding paper gloss and exceptional ink gloss. Remarkable printing quality.

Applications: High quality multicolour labels. Ideal for stickers, cosmetics and food industry.

Colour: White

<i>Characteristics</i>	<i>Properties</i>	<i>Method</i>	<i>Standard</i>	<i>Tolerance</i>	<i>Units</i>
	<i>Substance</i>	ISO 536	80	79-92	g/m ²
	<i>Thickness</i>	ISO 534	66	60-72	microns
	<i>Bekk smoothness</i>	ISO 5627		≤1000	s
	<i>Brightness</i>	ISO 2470	96	94-98	%

<i>Characteristics</i>	<i>Properties</i>	<i>Method</i>	<i>Standard</i>	<i>Tolerance</i>	<i>Units</i>
	<i>Substance</i>	ISO 536	225	216-234	g/m ²
	<i>Thickness</i>	ISO 534	168	158-178	microns
	<i>Bekk smoothness</i>	ISO 5627		≥500	s
	<i>Brightness</i>	ISO 2470	95	93-97	%



Adestor Almazán *Description :* Papier couché d'art. Excellent degré de brillance du papier et des encres. Remarquable qualité de l'impression.

Applications : Idéal pour des étiquettes de grande qualité exigeant un bon rendu d'impression.

Couleur : Blanc

<i>Caractéristiques</i>	<i>Propriétés</i>	<i>Norme</i>	<i>Standard</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Unité</i>
	<i>Grammage</i>	ISO 536	80	79-92	g/m ²
	<i>Épaisseur</i>	ISO 534	66	60-72	microns
	<i>Lisure Bekk</i>	ISO 5627		≥1000	s
	<i>Blancheur</i>	ISO 2470	96	94-98	%

<i>Caractéristiques</i>	<i>Propriétés</i>	<i>Norme</i>	<i>Standard</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Unité</i>
	<i>Grammage</i>	ISO 536	225	216-234	g/m ²
	<i>Épaisseur</i>	ISO 534	168	158-178	microns
	<i>Lisure Bekk</i>	ISO 5627		≥500	s
	<i>Blancheur</i>	ISO 2470	95	93-97	%

