

Descripción:

Papel estucado en la parte superior con un revestimiento de arcilla activada.

Gramajes: 57, 60, 80, 90, 130, 173

Description:

Coated paper on the front containing a layer of activated clay.

Substances: 57, 60, 80, 90, 130, 173

Description :

Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto.

Grammages : 57, 60, 80, 90, 130, 173

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Spécifications techniques

Propiedad Property Propriété	Norma Standard Norme	Unidad Unit Unité	Valor / Value / Valeur							Tolerancia Tolerance Tolérance
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m ²	57	60	70	80	90	130	173	± 4%
Blancura Whiteness Blancheur	ISO/DIS 11475:1997	° CIE	98	98	112	112	112	89	89	± 5
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	43	43	43	43	43	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(4,0) - 0,0
Calibre Caliper Calibre	ISO 534 : 1988	µm	66	70	81	96	106	150	200	G ≤ 90: ± 4 G ≥ 130: ± 10

Garantías / Guarantees / Garanties

- Legibilidad de copia de 20 años/ 20 years legibility of the copy / 20 ans de lisibilité de la copie
- 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original / 5 years shelf life if stored in original packaging / 5 ans stocké dans l'emballage original.